

Profi-Dicht Grundierung A

Grundierung für Asphalt, Abdichtungsbahnen aus Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen oder APP-Bitumen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Profi-Dicht Grundierung A	Zweikomponentiges farbloses Harz auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA).
Verbrauch	Ca. 0,4 kg/m ²
Anwendungsgebiete	Profi-Dicht Grundierung A wird als Grundierung auf Asphalt, Abdichtungsbahnen aus Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen (Universal Pro-Portfolio) oder APP-Bitumen eingesetzt.



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Untergrund und Verarbeitungsbedingungen	Der Untergrund muss tragfähig, fest und trocken sein. (Asphalt Untergründe sind abtragend vorzubereiten.) Er muss zudem frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen (z. B. Staub, Schmutz, Öle, Fette) sein. Profi-Dicht Grundierung A darf nicht auf mineralischen Untergründen eingesetzt werden. Die Restfeuchte im Untergrund darf 6 Gew.-% nicht überschreiten. Eine rückseitige Durchfeuchtung muss sicher ausgeschlossen sein. Um die Bildung eines trennend wirkenden Feuchtigkeitsfilms zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3 °C über der aktuellen Taupunkttemperatur liegen. Folgenden Umgebungsbedingungen sind einzuhalten: Profi-Dicht Grundierung A kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mindestens 0 °C bis maximal +35 °C sicher verarbeitet werden. In geschlossenen Räumen ist der Einsatz nur unter besonderen Bedingungen erlaubt (siehe Sicherheitsdatenblatt). Es muss u. a. für eine Zwangsbelüftung mit mind. 7-fachem Luftwechsel gesorgt und, falls erforderlich, Messungen der Stoffkonzentration durchgeführt werden.		
Mischungsverhältnis auf 5 kg Basisharz	±0 °C bis +5 °C	=	0,30 kg Katalysator
	+5 °C bis +25 °C	=	0,20 kg Katalysator
	+25 °C bis +35 °C	=	0,10 kg Katalysator
Mischanleitung	▪ Das Basisharz gründlich aufrühren. Danach die zu verarbeitende Teilmenge entnehmen und die dazu gehörige Katalysatormenge klumpenfrei, bei langsam rührendem Rührwerk einmischen. Kleinmengen können mit einem Rührholz gemischt werden. ▪ Rührzeit: mind. 2 Min. ▪ Anschließend umtopfen und nochmals umrühren. ▪ Topfzeit: ca. 15 Min. bei +20°C		
Trockenzeit bei ca. +20 °C	▪ Nach ca. 25 Min. regenfest ▪ Nach ca. 45 Min. begehbar bzw. überarbeitbar ▪ Nach ca. 2 Std. belastbar ▪ Bei Bahnen aus Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen ca. 12 Std. empfohlen		
Verarbeitung	▪ Profi-Dicht Grundierung A gleichmäßig, mit einer Fellrolle, auf den Untergrund aufbringen ▪ Verbrauch ca. 0,4 Kg/m² ▪ Stoffansammlungen sind zu vermeiden		
Lagerungshinweis	Profi-Dicht Grundierung A ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Ungeöffnete oder wieder verschlossene Gebinde sind mind. 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.		
Entsorgungshinweis	Restentleerte Behälter und Behälter mit ausgehärteter Profi-Dicht Grundierung A können über das Inter-seroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Profi-Dicht Grundierung A darf nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.		

Stand: 09/2025. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 09/2025
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.