

Profi-Dicht Grundierung F

Grundierung für Kunststoff- und Elastomerbahnen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Profi-Dicht Grundierung F	Einkomponentige Grundierung.
Verbrauch	Ca. 0,04 bis 0,08 kg/m ²
Anwendungsgebiete	Profi-Dicht Grundierung F wird als Haftvermittler auf Kunststoff- und Elastomerbahnen eingesetzt.



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Untergrund und Verarbeitungsbedingungen	Der Untergrund muss tragfähig, fest und trocken sein. Er muss zudem frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen (z. B. Staub, Schmutz, Öle, Fette) sein. Es sind vorab immer Haftzugprüfungen durchzuführen oder die Verwendung von Profi-Dicht Grundierung F vorab mit der Zentralen Anwendungsberatung von BMI zu besprechen. Um die Bildung eines trennend wirkenden Feuchtigkeitsfilms zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3 °C über der aktuellen Taupunkttemperatur liegen. Folgenden Umgebungsbedingungen sind einzuhalten: Profi-Dicht Grundierung F kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mindestens +5 °C bis maximal +35 °C sicher verarbeitet werden.
Verarbeitung	Profi-Dicht Grundierung F wird unverdünnt mit geeigneten Werkzeugen (Pinsel oder Rolle) auf die Kunststoff- und Elastomerbahnen aufgetragen und ausreichend ablüften lassen. Verbrauch ca. 0,04 bis 0,08 Kg/m²
Trockenzeit bei ca. +20 °C	▪ Nach ca. 20 Min. regenfest ▪ Nach ca. 20 Min. überarbeitbar
Lagerungshinweis	Profi-Dicht Grundierung F ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Es ist ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.
Entsorgungshinweis	Restentleerte Behälter Profi-Dicht Grundierung F können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Reste Profi-Dicht Grundierung F dürfen nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.

Stand: 08/2025. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 08/2025
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung
icopal

T 06104 8010 3300

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 2 von 2